



ROSENBERGER  
 TAUWERK GMBH  
 Poststr.11  
 D-95192 Lichtenberg  
 tel.: +49 9288 71-32  
 fax: +49 9288 71-24  
 mail: fg@liros.com  
[www.liros.com](http://www.liros.com)

# LIROS PPSL

Technical data

## Gemantelte Gleitschirmleinen, Dyneema/PES Braid-covered paraglider lines, Dyneema/PES

	Durchmesser	Bruchlast min.	Bruchlast eff.	Bruchdehnung	Dehnung / Kriechen bei 10 daN	Dehnung / Kriechen bei 30 daN	Festigkeit nach DHV-Knicktest	Gesamtmasse
	Diameter	Strength min.	Strength eff.	Elongation at Strength eff.	Elongation / Line creep at 10 daN	Elongation / Line creep at 30 daN	Strength after 5000 bending cycles	Weight
	[mm]	[daN]	[daN]	%	%	%	[daN]	[g/m]
PPSL120	1,15	120	159	2,0	0,20 / 0,036	0,58 / 0,13	135	1,00
PPSL160	1,40	160	177	3,7	0,31 / 0,11	0,62 / 0,23	168	1,34
PPSL200	1,42	200	241		0,24 / 0,128	0,55 / 0,26	191	1,60
PPSL275	1,90	275	283		0,20 / 0,091	0,44 / 0,18	246	2,26